AG 04

FILM FÖR FASTIGHETER

4 Mil Klar Anti-Graffiti

DEFENDOR™

KLAR ANTI-GRAFFITI FILM

Defendor serien är en Anti-Graffiti film som är utformad för att bekämpa de ständigt växande problemen med vandalism. Defendor är en klar film som lätt kan tas bort och bytas ut. Filmen kommer i två olika tjocklekar, AG 4 mil som är anpassad att förhindra fönsterskador från fastetsad graffiti samt AG 7 mil som är anpassad för att även motstå s.k. taggning/ristning i glaset.

DENNA FILM MINSKAR RISKEN OCH SKYDDAR MOT

- Olyckshändelser
- Rispning och klotter som etsas fast

TEKNISK FAKTA

Transmission Synligt Ljus		87%
Total Solenergireduktion (TSER)		16%
UV Reduktion (300-380 NM)		98%
Reflektion Synligt Ljus	Utvändig	9%
	Invändig	9%
Solabsorption		10%
Solreflektion		9%
Soltransmission		81%
Dämpkoefficient		.96
Solfaktor		.84
U-Faktor NFRC		1.07

Testresultatens värden är beräknade efter installation på insida av 3 mm "Starphire" klart enkelglas. Tester, utrustning samt metoder är enligt ASTM, ANSI och NFRC standard. Resultaten är framtagna genom Lawrence Berkeley Lab's "Window 5.2" programvara. Resultaten som endast är uppskattade värden, kan variera något mellan olika industristandarder.

DEFENDOR SERIENS KÄNNETECKEN

- Blockerar 98% av de skadliga UV strålar som påverkar blekning
- Skyddad med CST™ reptåliga "hardcoat"
- 4 års fabriksgaranti

AG 04

FILM PÅ GLAS REKOMMENDATIONER

☒ Klart enkel glas	☒ Tonat enkelglas
☒ Klart, 2-glas isoler	☒ Tonat, 2-glas isoler
☒ Härdat/tonat enkel glas	

Rådgör med en erfaren fönsterfilms installatör för att avgöra lämpligheten av olika film-till-glas kombinationer.

Johnson® Window Films

Tillverkad av Johnson Laminating & Coating, Inc
Carson, California USA

www.johnsonwindowfilms.com

AG 07

7 Mil Klar Anti-Graffiti

DEFENDOR™

KLAR ANTI-GRAFFITI FILM

Defendor serien är en Anti-Graffiti film som är utformad för att bekämpa de ständigt växande problemen med vandalism. Defendor är en klar film som lätt kan tas bort och bytas ut. Filmen kommer i två olika tjocklekar, AG 4 mil som är anpassad att förhindra fönsterskador från fastetsad graffiti samt AG 7 mil som är anpassad för att även motstå s.k. taggning/ristning i glaset.

DENNA FILM MINSKAR RISKEN OCH SKYDDAR MOT

- Olyckshändelser
- Rispning och klotter som etsas fast

TEKNISK FAKTA

Transmission Synligt Ljus		85%
Total Solenergireduktion (TSER)		16%
UV Reduktion (300-380 NM)		98%
Reflektion Synligt Ljus	Utvändig	10%
	Invändig	10%
Solabsorption		10%
Solreflektion		9%
Soltransmission		81%
Dämpkoefficient		.96
Solfaktor		.84
U-Faktor NFRC		1.06

Testresultatens värden är beräknade efter installation på insida av 3 mm "Starphire" klart enkelglas. Testet, utrustning samt metoder är enligt ASTM, ANSI och NFRC standard. Resultaten är framtagna genom Lawrence Berkeley Lab's "Window 5.2" programvara. Resultaten som endast är uppskattade värden, kan variera något mellan olika industristandarder.

DEFENDOR SERIENS KÄNNETECKEN

- Blockerar 98% av de skadliga UV strålar som påverkar blekning
- Skyddad med CST™ reptåliga "hardcoat"
- 4 års fabriksgaranti

FILM PÅ GLAS REKOMMENDATIONER

☒ Klart enkel glas	☒ Tonat enkelglas
☒ Klart, 2-glas isoler	☒ Tonat, 2-glas isoler
☒ Härdat/tonat enkel glas	

Rådgör med en erfaren fönsterfilms installatör för att avgöra lämpligheten av olika film-till-glas kombinationer.

AG 07

Johnson® Window Films

Tillverkad av Johnson Laminating & Coating, Inc.
Carson, California USA

www.johnsonwindowfilms.com