SEC 04

4 Mil Clear

Trident™

SPLITTER, SKYDDS- OCH SÄKERHETSFILMER

Trident serien erbjuder ett brett urval av splitter och skyddsfilmer. Filmerna är klassade enligt den europeiska standarden EN 12600 (Sec 04 och 07 i klass 2B samt Sec 08 i klass 1B) samt EN 356 (Sec 11 i Klass P2A). Trident finns även som kombinerad sol- och säkerhetsfilm.

TEKNISK FAKTA

Transmission Synligt Ljus		87%
Total Solenergireduktion (TSER)		19%
UV Reduktion (300-380 NM)		98%
Reflektion Synligt Ljus	Utvändig	8%
	Invändig	8%
Solabsorption		16%
Solreflektion		7%
Soltransmission		77%
Dämpkoefficient		.94
Solfaktor		.81
U-Faktor NFRC		1.11



Testresultatens värden är beräknade efter installation på insida av 3 mm "Starphire" klart enkelglas. Tester, utrustning samt metoder är enligt ASTM, ANSI och NFRC standard. Resultaten är framtagna genom Lawrence Berkeley Lab's "Window 5.2" programvara. Resultaten som endast är uppskattade värden, kan variera något mellan olika industristandarder.

TRIDENT SERIENS KÄNNETECKEN

- Blockerar 98% av de skadliga UV strålar som påverkar blekning
- Skyddad med CST™ reptåliga "hardcoat"
- 10 års fabriksgaranti

TRIDENT PRODUKT SERIE

Finns även tillgänglig som kombinerad sol- och splitterskyddsfilm.

DaylightNatural.	Solar Silver.
S4DN35 S4DN20 S7DN20	S4SS35 S4SS20 S7SS20

FILM PÅ GLAS REKOMMENDATIONER

- [X] Klart enkel glas
- [X] Klart, 2-glas isoler
- [X] Härdat/tonat enkel glas
- [X] Tonat enkelglas
- [X] Tonat, 2-glas isoler

Rådgör med en erfaren fönsterfilms installatör för att avgöra lämpligheten av olika film-till-glas kombinationer.

DENNA FILM MINSKAR RISKEN OCH SKYDDAR MOT

- Olyckshändelser
- Kraftiga stormar
- Vandalism

SEC 04

Johnson® Window Films

Tillverkad av Johnson Laminating & Coating, Inc
Carson, California USA

www.johnsonwindowfilms.com

SEC 07

7 Mil Clear

Trident

SPLITTER, SKYDDS- OCH SÄKERHETSFILMER

Trident serien erbjuder ett brett urval av splitter och skyddsfilmer. Filmerna är klassade enligt den europeiska standarden EN 12600 (Sec 04 och 07 i klass 2B samt Sec 08 i klass 1B) samt EN 356 (Sec 11 i Klass P2A). Trident finns även som kombinerad sol- och säkerhetsfilm.

TEKNISK FAKTA

Transmission Synligt Ljus		86%
Total Solenergireduktion (TSER)		21%
UV Reduktion (300-380 NM)		98%
Reflektion Synligt Ljus	Utvändig	9%
	Invändig	9%
Solabsorption		18%
Solreflektion		9%
Soltransmission		74%
Dämpkoefficient		.92
Solfaktor		.79
U-Faktor NFRC		1.10

Testresultatens värden är beräknade efter installation på insida av 3 mm "Starphire" klart enkelglas. Tester, utrustning samt metoder är enligt ASTM, ANSI och NFRC standard. Resultaten är framtagna genom Lawrence Berkeley Lab's "Window 5.2" programvara. Resultaten som endast är uppskattade värden, kan variera något mellan olika industristandarder.

TRIDENT SERIENS KÄNNETECKEN

- Blockerar 98% av de skadliga UV strålar som påverkar blekning
- Skyddad med CST™ reptåliga "hardcoat"
- 10 års fabriksgaranti

TRIDENT PRODUKT SERIE

Finns även tillgänglig som kombinerad sol- och splitterskyddsfilm.

DaylightNatural.	Solar Silver.
S4DN35 S4DN20 S7DN20	S4SS35 S4SS20 S7SS20

FILM PÅ GLAS REKOMMENDATIONER

- [X] Klart enkel glas
- [X] Klart, 2-glas isoler
- [X] Härdat/tonat enkel glas
- [X] Tonat enkelglas
- [X] Tonat, 2-glas isoler

Rådgör med en erfaren fönsterfilms installatör för att avgöra lämpligheten av olika film-till-glas kombinationer.

DENNA FILM MINSKAR RISKEN OCH SKYDDAR MOT

- Olyckshändelser
- Kraftiga stormar
- Vandalism

SEC 07

Johnson® Window Films

Tillverkad av Johnson Laminating & Coating, Inc.
Carson, California USA

www.johnsonwindowfilms.com

SEC 08

FILM FÖR FASTIGHETER

8 Mil Clear

Trident

SPLITTER, SKYDDS- OCH SÄKERHETSFILMER

Trident serien erbjuder ett brett urval av splitter och skyddsfilmer. Filmerna är klassade enligt den europeiska standarden EN 12600 (Sec 04 och 07 i klass 2B samt Sec 08 i klass 1B) samt EN 356 (Sec 11 i Klass P2A). Trident finns även som kombinerad sol- och säkerhetsfilm.

TEKNISK FAKTA

Transmission Synligt Ljus		86%
Total Solenergireduktion (TSER)		20%
UV Reduktion (300-380 NM)		98%
Reflektion Synligt Ljus	Utvändig	8%
	Invändig	8%
Solabsorption		18%
Solreflektion		7%
Soltransmission		75%
Dämpkoefficient		.93
Solfaktor		.80
U-Faktor NFRC		1.11

Testresultatens värden är beräknade efter installation på insida av 3 mm "Starphire" klart enkelglas. Tester, utrustning samt metoder är enligt ASTM, ANSI och NFRC standard. Resultaten är framtagna genom Lawrence Berkeley Lab's "Window 5.2" programvara. Resultaten som endast är uppskattade värden, kan variera något mellan olika industristandarder.

TRIDENT SERIENS KÄNNETECKEN

- Blockerar 98% av de skadliga UV strålar som påverkar blekning
- Skyddad med CST™ reptåliga "hardcoat"
- 10 års fabriksgaranti

TRIDENT PRODUKT SERIE

Finns även tillgänglig som kombinerad sol- och splitterskyddsfilm.

DaylightNatural.	Solar Silver.
S4DN35 S4DN20 S7DN20	S4SS35 S4SS20 S7SS20

FILM PÅ GLAS REKOMMENDATIONER

- [X] Klart enkel glas
- [X] Klart, 2-glas isoler
- [X] Härdat/tonat enkel glas
- [X] Tonat enkelglas
- [X] Tonat, 2-glas isoler

Rådgör med en erfaren fönsterfilms installatör för att avgöra lämpligheten av olika film-till-glas kombinationer.

DENNA FILM MINSKAR RISKEN OCH SKYDDAR MOT

- Olyckshändelser
- Vandalism
- Kraftiga stormar
- Bomb tryckvågor

SEC 08

Johnson® Window Films

Tillverkad av Johnson Laminating & Coating, Inc.
Carson, California USA

www.johnsonwindowfilms.com